

Zentrale Dienste  
Verwaltungsstellendirektion



österreichisches  
patentamt

Dresdner Straße 87  
1200 Wien  
Austria

[www.patentamt.at](http://www.patentamt.at)

Kanzleigebühr € 8,00  
Gebührenfrei  
gem. § 14, TP 1. Abs. 3  
Geb. Ges. 1957 idgF.

Aktenzeichen A 46/2005

Das Österreichische Patentamt bestätigt, dass

Dr. Dipl.-Ing. Karl Rimmer  
in A-9231 Köstenberg, Oberdorferweg 3  
(Kärnten),

am 13. Jänner 2005 eine Patentanmeldung betreffend

"Verfahren zur Herstellung von weitgehend eisenfreien Metallchalkogeniden oder -arseniden  
mit einer Korngrößenverteilung im Nanobereich",

überreicht hat und dass die beigeheftete Beschreibung mit der ursprünglichen, zugleich mit  
dieser Patentanmeldung überreichten Beschreibung übereinstimmt.

Es wurde beantragt, Dr. Dipl.-Ing. Karl Rimmer in Köstenberg (Kärnten), als Erfinder zu  
nennen.

Österreichisches Patentamt

Wien, am 10. Jänner 2006

Der Präsident:



CERTIFIED COPY  
PRIORITY DOCUMENT

HRNCIR  
Fachoberinspektor

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

**AT PATENTSCHRIFT**

(11) **Nr.**

(73)	Patentinhaber: Karl Rimmer , Dr. Dipl.-Ing. Köstenberg (AT)
(54)	Titel der Anmeldung: Verfahren zur Herstellung von weitgehend eisenfreien Metallchalkogeniden oder -arseniden mit einer Korngrößenverteilung im Nanobereich
(61)	Zusatz zu Patent Nr.
(66)	Umwandlung von GM
(62)	gesonderte Anmeldung aus (Teilung):
(30)	Priorität(en):
(72)	Erfinder: Rimmer, Karl, Dipl.-Ing. Dr. Köstenberg (AT)

(22) (21) Anmeldetag, Aktenzeichen:

2005 01 13 ,

(60) Abhängigkeit:

(42) Beginn der Patentdauer:

Längste mögliche Dauer:

(45) Ausgabebetag:

(56) Entgegenhaltungen, die für die Beurteilung der Patentierbarkeit in Betracht gezogen wurden:

160-10000 P AT  
KD/K

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von weitgehend eisenfreien Metallchalkogeniden oder -arseniden mit einer Korngrößenverteilung im Nanobereich.

Die Elemente Schwefel, Selen und Tellur bilden neben Sauerstoff die 6. Hauptgruppe des Periodensystems und werden als Chalkogene (Erzbildner) bezeichnet. Ihre Verbindungen mit Metallen bilden in der Erdkruste natürlich vorkommende Erzminerale. Für technische Anwendungen, wie Schmier- und Reibwerkstoffe, Elektrodenmaterialien für wiederaufladbare Hochleistungsbatterien und Halbleitermaterialien, werden kristalline Metallchalkogenide und -arsenide benötigt, die eine definierte chemische Zusammensetzung aufweisen, welche bei natürlich vorkommenden Erzmineralen üblicherweise nicht vorliegt. Die für technische Anwendungen benötigten Metallchalkogenide und -arsenide werden daher synthetisch aus definierten Ausgangsmaterialien hergestellt.

So können Metallchalkogenide aus Metallsalz- und Alkalichalkogenid-Salzlösungen ausgefällt werden, wobei jedoch amorphe Produkte erhalten werden, die durch Wärmebehandlung in eine kristalline Form übergeführt werden müssen. Diese Methode ist aufwendig, da teure Metallsalze als Ausgangsprodukte eingesetzt werden. Weiters müssen die anfallenden Verunreinigungen abgetrennt und entsorgt werden.

Weiters ist es bekannt, Metallchalkogenide durch Mahlen von Reaktionsmischungen herzustellen, wobei als Mahlkörper Stahlkugeln verwendet werden. Bei Verwendung von Stahlkugeln gehen jedoch erhebliche Mengen an Eisen unter Bildung von FeS oder Komplexsulfiden unter Verzehr der Mahlkörper ins Mahlgut über. Beim Mahlen von thermisch umgesetzten Reaktionsprodukten mit Stahlkugeln geht ebenfalls Eisen ins Mahlgut über.

Es wird daher in der DE 198 51 992 A1 ein Verfahren vorgeschlagen, bei dem ein Festschmierstoff auf Zinnsulfidbasis durch Erhitzen einer Zinnpulver-Schwefelmischung im Muffelofen auf 200-1500°C durch thermische Umsetzung hergestellt werden kann. Da Schwefel einen Schmelzpunkt von 119,7°C und Zinn einen Schmelzpunkt von 232°C besitzt, liegt bei einer Reaktionstemperatur von nur 200°C der gesamte Schwefel flüssig vor. Weiters verläuft die Reaktion exotherm, sodass bei weiterem Temperaturanstieg der eingesetzte Schwefel zu sieden beginnt und dadurch giftige Schwefeldämpfe entstehen. Diese Schwefeldämpfe enthalten auch hochgiftiges Schwefeldioxid, welches ebenso umweltbelastend ist und daher durch geeignete Verfahrenstechniken gebunden werden muss. Nach Ende der Reaktion muss die zunächst flüssige Masse abgekühlt werden und das erhaltene kristalline Reaktionsprodukt auf die gewünschte Korngröße

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein industriell anwendbares, umweltfreundliches Verfahren bereitzustellen, bei welchem Metallchalkogenide oder -arsenide in weitgehend eisenfreier Form mit Korngrößen im Nanobereich erhalten werden.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens werden gemäß Unteransprüche offenbart.

### Beispiel 1: Herstellung von Wismutsulfid ( $\text{Bi}_2\text{S}_3$ )

### Beispiel 2: Herstellung von Zinn(II)sulfid ( $\text{SnS}$ )

### Beispiel 3: Herstellung von Zinn(IV)sulfid( $\text{SnS}_2$ )

In einer Labor-Exzenter-Schwingmühle werden 552 g Reaktionsmischung, bestehend aus 360 g luftverdüstern Zinnpulver mit einer mittleren Korngröße von  $d_{50} = 10 \mu\text{m}$  und aus 192 g Schwefelpulver 30 Minuten unter Verwendung von 36 kg Hartmetallkugeln mit einem Durchmesser von 15 mm gemahlen. Es wird ein kristallines Reaktionsprodukt aus Zinnsulfid  $\text{SnS}_2$  erhalten, das eine mittlere Korngröße von  $12,1 \mu\text{m}$  aufweist.

Bei den angeführten Ausführungsbeispielen werden Metallchalkogenide oder -arsenide durch mechanochemische Reaktion der festen Reaktionskomponenten bei Temperaturen von etwa  $100^\circ\text{C}$  in nur einem einzigen Prozessschritt erhalten. Hierzu wird eine Mischung der Reaktanden Metallpulver und Chalkogenid oder Arsenpulver im vorher errechneten stöchiometrischen Verhältnis unter Schutzgas (Stickstoff oder Argon) in einem geeigneten Mahlaggregat, beispielsweise einer Exzenter-Schwingmühle gemahlen. Die Temperatur steigt beim Mahlen durch die eingebrachte mechanische Energie und durch die freiwerdende Reaktionswärme an, jedoch wird die Schmelztemperatur nicht erreicht, so dass keine flüssige Phase gebildet wird. Beim Mahlprozess wirken die Mahlkörper aufgrund ihrer hohen Wärmekapazität als wärmeaufnehmende Puffer, wobei jedoch im Dauerbetrieb eine entsprechende Kühlung des Mahlaggregates erforderlich ist.


Weiters kann zur Erreichung eines bestimmten Umsetzungsgrades die übliche Mahldauer durch den Einsatz besonders feinkörniger Ausgangspulver verringert werden.

Ebenso können der Reaktionsmischung Dispersphasen, wie Graphit oder Metalloxid beigemischt werden, die beim Mahlprozess in die entstehenden Kristallstrukturen innig eingemahlen werden.

Durch den erfindungsgemäßen Einsatz von Hartmetall - einer Pseudolegierung aus Wolframcarbid mit einer metallischen Bindematrix, z.B. Cobalt, die nicht mit dem freien Schwefel der Reaktionsmischung oder den bereits gebildeten Sulfiden reagiert - gelingt es, den Mahlprozess ohne die Aufnahme von Eisen und den damit einhergehenden Verschleiß von Mühlenpanzerung und Mahlkörpern durchzuführen. Die Synthese hochreiner Metallchalkogenide oder -arsenide für elektrochemische oder photovoltaische Anwendungen ist so unter Einsatz reiner Ausgangsmaterialien möglich. Auch konnten keine signifikanten Oxidgehalte sowie umweltschädliche, gasförmige Emissionen festgestellt werden.

Wien, 13. Jänner 2005

Dr. Dipl.-Ing. Karl Rimmer  
vertreten durch: **PATENTANWÄLTE**  
**DIPL.-ING. MANFRED**  
**DIPL.-ING. REINHARD HEHENBERGER**  
Dr. Karin Duggl  
(Ausweis Nr. 4419)



- 4 -

#### Zusammenfassung:

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von weitgehend eisenfreien Metallchalkogeniden oder -arseniden, welches umweltschonend und aus verfahrenstechnischer Sicht leicht durchführbar ist. Dies deshalb, da in einem einzigen Verfahrensschritt aus eisenfreien Metallpulver das gewünschte, weitgehend eisenfreie Metallchalkogenid oder -arsenid durch Umsetzung mit Reaktanden ausgewählt aus der Gruppe Schwefel, Selen, Tellur und Arsen durch Vermahlen in einer Reaktionsmühle in inerter Atmosphäre erhalten wird.

A

46/2005

13. Jänner 2005  
I60-10000-pAT KD/K

Dr.Dipl.-Ing. Karl Rimmer  
in Köstenberg (AT)

Patentansprüche:

1. Verfahren zur Herstellung von weitgehend eisenfreien Metallchalkogeniden oder -arseniden mit einer Korngrößenverteilung im Nanobereich, dadurch gekennzeichnet, dass eisenfreies Metallpulver mit Reaktanden ausgewählt aus der Gruppe Schwefel, Selen, Tellur und Arsen in einer Reaktionsmühle in inerter Atmosphäre vermahlen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Reaktionsmühle eine mehrmodulige Exzenter-Schwingmühle ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Mühlenauskleidung und die Mahlkörper aus Hartmetall und/oder einer Pseudolegierung aus Wolframcarbid mit metallischer Bindematrix bestehen.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die metallische Bindematrix aus Cobalt besteht.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Metallpulver und Reaktanden in stöchiometrischen Verhältnissen mit Bezug auf die herzustellenden Metallchalkogenide oder -arsenide eingesetzt werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontrolle des Mahlfortschritts durch Röntgenbeugungsanalyse erfolgt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Reaktionsmahlung im Batch-Betrieb erfolgt.


8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass als Metallpulver Elemente ausgewählt aus der Gruppe Wismut, Zinn, Kupfer, Indium, Gallium, Zink, Aluminium, Titan, Molybdän und Wolfram eingesetzt werden.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Metallpulver als eisenfreie Metalllegierung eingesetzt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass als Metallpulver Mischungen aus zwei oder mehreren Reinetallen ausgenommen Eisen eingesetzt werden.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Reaktionsmischung weitere pulverförmige Zusatzstoffe wie Graphit, Carbide, Nitride, Oxide oder Silikate, zugesetzt werden, die an der Reaktion selbst nicht teilnehmen, aber nach der Mahlung innig





vermischt mit dem Reaktionsprodukt vorliegen.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Reaktionsmischung zur Vermeidung der Agglomeratbildung Paraffine zugesetzt werden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die hergestellten Metallchalkogenide oder -arsenide eisenfrei sind.

Dr.Dipl.-Ing. Karl Rimmer  
vertreten durch:

PATENTANWÄLTE  
DIPL.-ING. MANFRED BEER  
DIPL.-ING. REINHARD HEHENBERGER

~~Dr. Karin~~  
Dr. Karin Dungler  
(Ausweis Nummer 419)

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**